

路面性状一覽表

$3 \geq \text{MCI}$
 $4 \geq \text{MCI} > 3$
 $\text{MCI} > 4$

様式-A

路線 番号	路線 名称	路線 等級	距離標 (m)		区 間 長 (m)	位置情報				車線 数 構造物				路面性状										交通量調査			設計 C/B R 交通量 区分	舗装構成								舗 設 年 度	最新舗装工事				割合	全体割合			
						起点		終点						調査 車線 上下	測定 年度	路面 種別	クラ ック 率 %	パツ チン 率 %	ひび 割れ 率 %	わだ ち掘 量 mm	平た ん性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交 通量 台/日		交大型 車量 台/日	表層		基層		上層路盤		下層路盤		舗 設 年 度	年 度	月	工 法			経 年 数	備考(地 点名称、 特記事項)	
			緯度	経度		緯度	経度	厚さ cm	材 料	厚さ cm	材 料	厚さ cm	材 料																厚さ cm	材 料															
102	中央幹線	1	5,200	5,300	100					2	1	1	1	H26	AS	9.5	0.0	9.5	11.6	3.04	4	2.90	1	4.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982							3≧MCI 0% 4≧MCI>3 0%	
102	中央幹線	1	5,300	5,400	100					2	1	1	1	H26	AS	5.7	0.0	5.7	10.9	3.36	5	3.16	1	5.4	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	5,400	5,500	100					2	1	1	1	H26	AS	4.9	0.0	4.9	4.6	2.22	3	3.49	1	6.2	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	5,500	5,600	100					2	1	1	1	H26	AS	8.9	0.0	8.9	10.7	2.76	4	3.00	1	5.0	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	5,600	5,700	100					2	1	1	1	H26	AS	9.8	0.0	9.8	11.2	2.86	4	2.91	1	4.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	5,700	5,800	100					2	1	1	1	H26	AS	4.1	0.0	4.1	7.3	1.33	2	3.62	1	6.1	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	5,800	5,900	100					2	1	1	1	H26	AS	3.5	0.0	3.5	7.4	2.12	3	3.57	1	6.1	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	5,900	6,000	100					2	1	1	1	H26	AS	5.1	0.0	5.1	6.4	2.45	4	3.42	1	6.0	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,000	6,100	100					2	1	1	1	H26	AS	6.5	0.0	6.5	9.3	3.31	5	3.16	1	5.4	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982							3≧MCI 30% 4≧MCI>3 20%	
102	中央幹線	1	6,100	6,200	100					2	1	1	1	H26	AS	8.2	0.0	8.2	9.2	3.89	5	3.01	1	5.2	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	6,200	6,300	100					2	1	1	1	H26	AS	9.9	0.0	9.9	8.0	2.25	3	3.07	1	5.3	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,300	6,400	100					2	1	1	1	H26	AS	52.1	0.0	52.1	11.0	4.74	7	1.29	3	2.7	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,400	6,500	100					2	1	1	1	H26	AS	38.8	0.0	38.8	11.3	4.68	6	1.65	3	3.3	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,500	6,600	100					2	1	1	1	H26	AS	45.6	0.0	45.6	15.0	4.27	6	1.31	1	2.8	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	6,600	6,700	100					2	1	1	1	H26	AS	41.2	0.0	41.2	14.5	4.09	6	1.47	1	3.0	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,700	6,800	100					2	1	1	1	H26	AS	24.6	0.0	24.6	17.5	5.73	8	1.76	1	3.3	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,800	6,900	100					2	1	1	1	H26	AS	4.0	0.0	4.0	4.9	1.94	3	3.60	1	6.3	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	6,900	7,000	100					2	1	1	1	H26	AS	3.0	0.0	3.0	6.0	2.33	3	3.63	1	6.4	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,000	7,100	100					2	1	1	1	H26	AS	2.3	0.0	2.3	11.3	3.56	5	3.46	1	5.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982							3≧MCI 10% 4≧MCI>3 10%	
102	中央幹線	1	7,100	7,200	100					2	1	1	1	H26	AS	14.3	0.0	14.3	9.0	3.54	5	2.70	1	4.8	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,200	7,300	100					2	1	1	1	H26	AS	14.1	0.0	14.1	9.1	2.59	4	2.78	1	4.8	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	7,300	7,400	100					2	1	1	1	H26	AS	11.6	0.0	11.6	8.6	3.82	5	2.84	1	5.0	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,400	7,500	100					2	1	1	1	H26	AS	6.6	0.1	6.7	7.1	1.78	3	3.35	1	5.7	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,500	7,600	100					2	1	1	1	H26	AS	6.0	0.0	6.0	6.2	2.23	3	3.37	1	5.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,600	7,700	100					2	1	1	1	H26	AS	13.3	0.0	13.3	5.0	1.50	2	3.04	3	5.2	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,700	7,800	100					2	1	1	1	H26	AS	20.5	0.0	20.5	5.6	2.50	4	2.59	3	4.5	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,800	7,900	100					2	1	1	1	H26	AS	36.3	0.0	36.3	11.0	3.05	4	1.83	3	3.4	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	7,900	8,000	100					2	1	1	1	H26	AS	36.8	0.0	36.8	20.9	3.81	5	1.22	1	2.6	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,000	8,100	100					2	1	1	1	H26	AS	38.6	0.0	38.6	14.3	3.75	5	1.57	1	3.1	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982							3≧MCI 0% 4≧MCI>3 40%	
102	中央幹線	1	8,100	8,200	100					2	1	1	1	H26	AS	25.7	0.0	25.7	9.1	3.67	5	2.21	3	4.1	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,200	8,300	100					2	1	1	1	H26	AS	13.6	0.0	13.6	9.0	4.47	6	2.68	1	4.8	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	8,300	8,400	100					2	1	1	1	H26	AS	22.7	0.0	22.7	13.3	3.01	4	2.21	1	3.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,400	8,500	100					2	1	1	1	H26	AS	42.8	0.0	42.8	9.8	3.61	5	1.65	3	3.1	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,500	8,600	100					2	1	1	1	H26	AS	27.1	0.0	27.1	13.0	2.51	4	2.10	1	3.7	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,600	8,700	100					2	1	1	1	H26	AS	20.9	0.0	20.9	6.9	1.33	2	2.69	3	4.4	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,700	8,800	100					2	1	1	1	H26	AS	14.3	0.0	14.3	7.8	2.67	4	2.80	1	4.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,800	8,900	100					2	1	1	1	H26	AS	20.6	0.0	20.6	12.0	1.33	2	2.53	1	4.2	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	8,900	9,000	100					2	1	1	1	H26	AS	22.2	0.0	22.2	10.2	2.09	3	2.44	1	4.2	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982								
102	中央幹線	1	9,000	9,100	100					2	1	1	1	H26	AS	47.7	0.0	47.7	10.2	1.92	3	1.64	3	2.9	*****	*****	* **	3	ﾄﾍﾞﾌｵｰｽ	AS			5												

路面性状一覧表

3≧MCI 4≧MCI>3 MCI>4

様式-A

路線 番号	路線 名称	路線 等級	距離標 (m)		区 間 長 (m)	位置情報				上下 調査 車線	車線 数			路面性状													交通量調査			設計 C B R	舗装構成								舗 設 年 度	最新舗装工事				備考(地 点名称、 特記事項)	割合	全体割合		
						起点		終点			調査 車線	下 り	上 り	構造 物	測定 年度	路面 種別	クラ ック 率 %	パ ッ チ ン 率 %	ひ び 割 れ 率 %	わ だ ち 掘 れ 量 mm	平 たん 性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交 通量 台/日	交大 型車 量 台/日	交通 量区 分	表層		基層		上層路盤		下層路盤		年 度	月		工 法	経 年 数							
			厚 さ cm	材 料																									厚 さ cm		材 料	厚 さ cm	材 料	厚 さ cm	材 料													
						緯度	経度	緯度	経度																																							
			102	中央幹線	1	10,400	10,500	100					2	1	1	1	H26	AS	6.0	0.0	6.0	8.3	2.05	3	3.34	1	5.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982							
102	中央幹線	1	10,500	10,600	100					2	1	1	1	H26	AS	1.3	0.0	1.3	6.3	1.17	2	4.00	1	6.9	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	10,600	10,700	100					2	1	1	1	H26	AS	13.4	0.0	13.4	7.0	2.95	4	2.84	1	5.1	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	10,700	10,800	100					2	1	1	1	H26	AS	14.3	0.0	14.3	5.2	2.78	4	2.85	3	5.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	10,800	10,900	100					2	1	1	1	H26	AS	55.1	0.0	55.1	4.0	3.05	4	1.50	3	2.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	10,900	11,000	100					2	1	1	1	H26	AS	60.0	0.0	60.0	12.7	5.01	7	1.01	3	2.4	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									4≧MCI>3	0%
102	中央幹線	1	11,000	11,100	100					2	1	1	1	H26	AS	7.5	0.0	7.5	8.0	2.97	4	3.16	1	5.5	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									3≧MCI	0%
102	中央幹線	1	11,100	11,200	100					2	1	1	1	H26	AS	13.0	0.0	13.0	6.3	3.28	5	2.86	1	5.2	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,200	11,300	100					2	1	1	1	H26	AS	10.7	0.0	10.7	9.2	2.78	4	2.94	1	5.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,300	11,400	100					2	1	1	1	H26	AS	7.3	0.0	7.3	8.8	2.95	4	3.15	1	5.4	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,400	11,500	100					2	1	1	1	H26	AS	17.4	0.0	17.4	13.4	4.40	6	2.34	1	4.1	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,500	11,600	100					2	1	1	1	H26	AS	5.9	0.0	5.9	10.0	5.96	8	3.05	1	5.4	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									4≧MCI>3	10%
102	中央幹線	1	11,600	11,700	100					2	1	1	1	H26	AS	12.4	0.0	12.4	7.4	3.21	5	2.87	1	5.1	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,700	11,800	100					2	1	1	1	H26	AS	30.9	0.0	30.9	7.8	3.27	5	2.10	3	3.8	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,800	11,900	100					2	1	1	1	H26	AS	21.4	0.0	21.4	4.8	4.66	6	2.43	3	4.4	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	11,900	12,000	100					2	1	1	1	H26	AS	20.4	0.0	20.4	6.6	3.78	5	2.48	3	4.5	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,000	12,100	100					2	1	1	1	H26	AS	34.0	0.0	34.0	7.7	4.60	6	1.92	3	3.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									3≧MCI	0%
102	中央幹線	1	12,100	12,200	100					2	1	1	1	H26	AS	15.1	0.0	15.1	13.3	3.61	5	2.49	1	4.3	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,200	12,300	100					2	1	1	1	H26	AS	30.8	0.0	30.8	10.6	4.68	6	1.93	1	3.7	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,300	12,400	100					2	1	1	1	H26	AS	27.6	0.0	27.6	9.3	5.02	7	2.07	1	4.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,400	12,500	100					2	1	1	1	H26	AS	29.7	0.0	29.7	11.0	4.63	6	1.95	1	3.7	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,500	12,600	100					2	1	1	1	H26	AS	36.1	0.0	36.1	8.1	4.39	6	1.85	3	3.5	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									4≧MCI>3	70%
102	中央幹線	1	12,600	12,700	100					2	1	1	1	H26	AS	26.1	0.0	26.1	8.3	2.31	3	2.33	3	4.1	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,700	12,800	100					2	1	1	1	H26	AS	11.0	0.0	11.0	6.3	2.49	4	3.03	1	5.3	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,800	12,900	100					2	1	1	1	H26	AS	27.1	0.0	27.1	8.6	4.06	6	2.15	3	4.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	12,900	13,000	100					2	1	1	1	H26	AS	29.8	0.0	29.8	12.9	3.71	5	1.92	1	3.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	13,000	13,100	100					2	1	1	1	H26	AS	32.5	0.0	32.5	11.8	3.35	5	1.90	1	3.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									3≧MCI	10%
102	中央幹線	1	13,100	13,200	100					2	1	1	1	H26	AS	16.9	0.0	16.9	16.4	4.94	7	2.18	1	3.8	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	13,200	13,300	100					2	1	1	1	H26	AS	23.4	0.0	23.4	11.6	3.59	5	2.21	1	4.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	13,300	13,400	100					2	1	1	1	H26	AS	35.5	0.0	35.5	18.6	4.89	7	1.36	1	2.8	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982									4≧MCI>3	50%
102	中央幹線	1	13,400	13,500	100					2	1	1	1	H26	AS	30.5	0.0	30.5	9.4	3.74	5	2.03	3	3.8	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	13,500	13,600	100					2	1	1	1	H26	AS	33.0	0.0	33.0	10.3	4.20	6	1.89	3	3.6	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理	27	切込砂利40m/m	1982										
102	中央幹線	1	13,600	13,700	100					2	1	1	1	H26	AS	11.1	0.0	11.1	9.2	2.63	4	2.93	1	5.0	*****	*****	*	**	3	トベ方式AS				5	AS安定処理													

路面性状一覧表

3≧MCI 4≧MCI>3 MCI>4

様式-A

路線番号	路線名称	路線等級	距離標 (m)		区間長 (m)	位置情報				車線 調査車線 上下 下り 上り 構造物			路面性状												交通量調査			設計C B R	舗装構成								最新舗装工事				割合	全体割合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						起点		終点					測定年度 路面種別 クラック率 パッチング率 ひび割れ率 わだち量 平坦性 I R I P S I M C I 式 M C I												総交通量 台/日	交大型車量 台/日	交通量区分		表層		基層		上層路盤		下層路盤		舗設年度	年度		月			工法	経年数	備考(地点名称、特記事項)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			緯度	経度									緯度	経度	測定年度	路面種別	クラック率 %	パッチング率 %	ひび割れ率 %	わだち量 mm	平坦性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式					M C I	台/日	台/日	交通量区分	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料		厚さ cm	材料							厚さ cm	材料	舗設年度	年度	月	工法	経年数	備考(地点名称、特記事項)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			自	至		緯度	経度	緯度	経度				測定年度	路面種別	クラック率 %	パッチング率 %	ひび割れ率 %	わだち量 mm	平坦性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	台/日	台/日	交通量区分	厚さ cm		材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	舗設年度	年度	月	工法	経年数			備考(地点名称、特記事項)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
104	紅葉橋線	2	23	100	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

路面性状一覧表

3 ≧ MCI 4 ≧ MCI > 3 MCI > 4

様式-A

路線 番号	路線 名称	路線 等級	距離標 (m)		区 間 長 (m)	位置情報				上下	調査 車線	車線 数	構造物	路面性状												交通量調査			設計 C B R	舗装構成								舗 設 年 度	最新舗装工事				備考(地 点名称、 特記事項)	割合	全体割合
						起点		終点						測定 年度	路面 種別	クラ ック 率 %	パツ チン 率 %	ひび 割れ 率 %	わだ ち掘 れ mm	平たん 性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交 通量 台/日	交通 量 台/日	大 型車 台/日	表層		基層		上層路盤		下層路盤		年度	月		工 法	経 年 数					
			緯度	経度																																					緯度	経度			
			自	至		緯度	経度	緯度	経度					下り	上り	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料																						
213	足寄上利別線	1	5,000	5,100	100					2	1	1	1	H26	AS	51.6	0.0	51.6	9.4	3.31	5	1.44	3	2.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982							3 ≧ MCI 80%	
213	足寄上利別線	1	5,100	5,200	100					2	1	1	1	H26	AS	71.9	0.0	71.9	10.4	4.01	6	0.88	3	2.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,200	5,300	100					2	1	1	1	H26	AS	67.7	0.0	67.7	9.0	3.82	5	1.03	3	2.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,300	5,400	100					2	1	1	1	H26	AS	75.7	0.0	75.7	6.8	3.60	5	0.93	3	1.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,400	5,500	100					2	1	1	1	H26	AS	41.6	0.0	41.6	5.2	3.30	5	1.82	3	3.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,500	5,600	100					2	1	1	1	H26	AS	32.7	0.0	32.7	7.5	2.62	4	2.09	3	3.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,600	5,700	100					2	1	1	1	H26	AS	44.7	0.0	44.7	7.9	3.93	5	1.63	3	3.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,700	5,800	100					2	1	1	1	H26	AS	78.0	0.0	78.0	10.3	3.89	5	0.76	3	1.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,800	5,900	100					2	1	1	1	H26	AS	66.6	0.0	66.6	12.9	4.25	6	0.89	3	2.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	5,900	6,000	100					2	1	1	1	H26	AS	76.7	0.0	76.7	8.7	3.44	5	0.87	3	1.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	6,000	6,100	100					2	1	1	1	H26	AS	93.7	0.0	93.7	14.6	5.11	7	0.20	3	1.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	6,100	6,200	100					2	1	1	1	H26	AS	42.6	0.0	42.6	4.8	4.12	6	1.75	3	3.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								
213	足寄上利別線	1	6,200	6,330	130					2	1	1	1	H26	AS	43.4	0.0	43.4	5.3	3.92	5	1.73	3	3.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982								

路面性状一覧表

3≧MCI 4≧MCI>3 MCI>4

様式-A

路線番号	路線名称	路線等級	距離標 (m)		区間長 (m)	位置情報				調査車線 上下	車線数			構造物	路面性状												交通量調査			設計C B R 交通量区分	舗装構成								舗設年度	最新舗装工事				備考(地点名称、特記事項)	割合	全体割合	
			自	至		起点		終点			下り	上り	測定年度		路面種別	クラック率 %	パッチング率 %	ひび割れ率 %	わだち量掘 mm	平たん性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交通量 台/日	交大型車量 台/日	表層		基層		上層路盤		下層路盤		年度	月	工法	経年数									
						緯度	経度	緯度	経度																		厚さ cm	材料	厚さ cm		材料	厚さ cm	材料	厚さ cm						材料							
250	大嘗地トナム線	2	8	100	92					2	1	1	1		H26	AS	2.8	0.0	2.8	7.4	3.54	5	3.53	1	6.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982						中大嘗地橋	3≧MCI 0% 4≧MCI>3 0%		
250	大嘗地トナム線	2	100	200	100					2	1	1	1		H26	AS	2.8	0.0	2.8	9.2	2.58	4	3.55	1	6.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	200	300	100					2	1	1	1		H26	AS	3.7	0.0	3.7	10.1	6.22	9	3.23	1	5.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	300	400	100					2	1	1	1		H26	AS	2.7	0.0	2.7	6.5	4.74	7	3.50	1	6.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	400	538	138					2	1	1	1		H26	AS	3.7	0.0	3.7	9.3	6.11	8	3.26	1	5.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	538	557	19					2	1	1	1	B	H26	AS	2.4	0.0	2.4	5.3	4.59	6	3.56	1	6.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	557	600	43					2	1	1	1		H26	AS	3.6	0.0	3.6	8.8	4.88	7	3.33	1	5.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	600	700	100					2	1	1	1		H26	AS	2.4	0.0	2.4	12.2	5.41	7	3.32	1	5.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	700	800	100					2	1	1	1		H26	AS	1.8	0.0	1.8	17.5	6.18	8	3.09	1	5.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	800	900	100					2	1	1	1		H26	AS	1.8	0.0	1.8	12.6	5.08	7	3.39	1	5.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	900	1,000	100					2	1	1	1		H26	AS	2.6	0.0	2.6	10.0	4.50	6	3.42	1	5.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,000	1,100	100					2	1	1	1		H26	AS	3.2	0.0	3.2	11.6	4.92	7	3.27	1	5.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,100	1,200	100					2	1	1	1		H26	AS	2.3	0.0	2.3	16.7	4.65	6	3.14	1	5.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,200	1,300	100					2	1	1	1		H26	AS	2.2	0.0	2.2	9.1	4.63	6	3.49	1	6.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,300	1,400	100					2	1	1	1		H26	AS	2.5	0.0	2.5	12.4	5.47	8	3.29	1	5.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,400	1,500	100					2	1	1	1		H26	AS	3.0	0.3	3.3	13.9	4.80	7	3.17	1	5.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,500	1,613	113					2	1	1	1		H26	AS	5.2	0.0	5.2	12.2	4.90	7	3.07	1	5.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,613	1,628	15					2	1	1	1	B	H26	AS	16.6	0.0	16.6	5.0	4.84	7	2.62	3	4.8	*****	*****	*	**	7	アスファルト舗装																
250	大嘗地トナム線	2	1,628	1,700	72					2	1	1	1		H26	AS	5.0	0.0	5.0	16.7	6.05	8	2.81	1	4.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,700	1,800	100					2	1	1	1		H26	AS	2.3	0.0	2.3	16.2	3.69	5	3.22	1	5.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,800	1,900	100					2	1	1	1		H26	AS	6.6	0.0	6.6	19.0	5.01	7	2.59	1	4.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	1,900	2,000	100					2	1	1	1		H26	AS	2.5	0.0	2.5	25.7	4.90	7	2.44	1	4.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,000	2,100	100					2	1	1	1		H26	AS	2.5	0.0	2.5	12.4	4.49	6	3.34	1	5.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,100	2,200	100					2	1	1	1		H26	AS	16.1	0.0	16.1	9.9	3.45	5	2.59	1	4.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,200	2,300	100					2	1	1	1		H26	AS	23.5	0.0	23.5	16.3	3.22	5	2.01	1	3.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,300	2,400	100					2	1	1	1		H26	AS	23.0	0.0	23.0	11.0	2.06	3	2.38	1	4.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,400	2,500	100					2	1	1	1		H26	AS	28.1	0.0	28.1	14.7	1.91	3	2.04	1	3.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,500	2,600	100					2	1	1	1		H26	AS	29.9	0.0	29.9	13.0	1.60	2	2.10	1	3.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,600	2,700	100					2	1	1	1		H26	AS	22.7	0.0	22.7	7.5	1.24	2	2.62	3	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,700	2,800	100					2	1	1	1		H26	AS	7.2	0.0	7.2	14.4	1.33	2	3.11	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,800	2,900	100					2	1	1	1		H26	AS	14.3	0.0	14.3	16.2	1.65	2	2.56	1	4.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	2,900	3,000	100					2	1	1	1		H26	AS	12.6	0.0	12.6	18.1	2.53	4	2.43	1	4.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	3,000	3,100	100					2	1	1	1		H26	AS	23.9	0.0	23.9	14.7	3.26	5	2.07	1	3.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	3,100	3,200	100					2	1	1	1		H26	AS	20.2	0.0	20.2	16.6	3.22	5	2.12	1	3.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線	2	3,200	3,300	100					2	1	1	1		H26	AS	9.6	0.0	9.6	11.6	0.92	1	3.17	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大嘗地トナム線																																														

路面性状一覧表

3≧MCI 4≧MCI>3 MCI>4

様式-A

路線番号	路線名称	路線等級	距離標 (m)		区間長 (m)	位置情報				上下	調査車線	車線数	構造物	路面性状												交通量調査			設計C B R	舗装構成								舗設年度	最新舗装工事				備考(地点名称、特記事項)	割合	全体割合	
						起点		終点						測定年度	路面種別	クラック率 %	パグ率 %	ひび割れ率 %	わだち掘れ量 mm	平坦性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交通量 台/日	大型車量 台/日	交通量区分	表層		基層		上層路盤		下層路盤		年度	月		工法	経年数						
			緯度	経度		緯度	経度	厚さ cm	材料																			厚さ cm		材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料												
250	大誉地トナム線	2	5,000	5,100	100					2	1	1	1	H26	AS	40.5	0.0	40.5	12.1	1.93	3	1.77	3	3.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982							3≧MCI 90% 4≧MCI>3 10%		
250	大誉地トナム線	2	5,100	5,200	100					2	1	1	1	H26	AS	62.6	0.0	62.6	10.4	2.00	3	1.25	3	2.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,200	5,300	100					2	1	1	1	H26	AS	61.7	0.0	61.7	10.2	1.19	2	1.40	3	2.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,300	5,400	100					2	1	1	1	H26	AS	63.1	0.0	63.1	10.8	1.95	3	1.23	3	2.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,400	5,500	100					2	1	1	1	H26	AS	64.3	0.0	64.3	11.1	2.57	4	1.13	3	2.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,500	5,600	100					2	1	1	1	H26	AS	55.2	0.0	55.2	15.5	3.38	5	1.08	1	2.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,600	5,700	100					2	1	1	1	H26	AS	48.7	0.0	48.7	14.4	1.60	2	1.47	3	2.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,700	5,800	100					2	1	1	1	H26	AS	54.8	0.0	54.8	11.6	3.30	5	1.28	3	2.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,800	5,900	100					2	1	1	1	H26	AS	90.7	0.0	90.7	12.7	2.29	3	0.53	3	1.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	5,900	6,000	100					2	1	1	1	H26	AS	77.8	0.0	77.8	12.2	2.44	3	0.80	3	1.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,000	6,100	100					2	1	1	1	H26	AS	71.6	0.0	71.6	15.2	1.93	3	0.84	3	2.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982								3≧MCI 60% 4≧MCI>3 30%	
250	大誉地トナム線	2	6,100	6,200	100					2	1	1	1	H26	AS	73.1	0.0	73.1	11.6	1.95	3	0.97	3	1.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,200	6,300	100					2	1	1	1	H26	AS	69.3	0.0	69.3	7.3	3.62	5	1.06	3	2.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,300	6,400	100					2	1	1	1	H26	AS	47.6	0.0	47.6	10.9	1.19	2	1.72	3	2.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,400	6,500	100					2	1	1	1	H26	AS	40.3	0.0	40.3	8.6	2.97	4	1.80	3	3.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,500	6,600	100					2	1	1	1	H26	AS	45.0	0.0	45.0	10.8	3.80	5	1.54	3	3.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,600	6,700	100					2	1	1	1	H26	AS	49.7	0.0	49.7	10.2	3.99	6	1.42	3	2.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,700	6,800	100					2	1	1	1	H26	AS	31.4	0.0	31.4	13.4	3.07	4	1.89	1	3.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,800	6,900	100					2	1	1	1	H26	AS	36.8	0.0	36.8	11.8	2.36	3	1.84	3	3.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	6,900	7,000	100					2	1	1	1	H26	AS	0.1	0.0	0.1	10.0	1.00	2	4.24	4	7.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	7,000	7,100	100					2	1	1	1	H26	AS	0.0	0.0	0.0	14.0	1.26	2	4.14	4	6.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982								3≧MCI 4≧MCI>3 0% 0%	
250	大誉地トナム線	2	7,100	7,200	100					2	1	1	1	H26	AS	0.4	0.0	0.4	13.4	0.87	1	4.01	1	6.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									
250	大誉地トナム線	2	7,200	7,250	50					2	1	1	1	H26	AS	2.7	0.0	2.7	7.6	3.38	5	3.55	1	6.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	4	粗粒度AS	5	AS安定処理	24	切込砂利40m/m	1982									

路面性状一覽表

$3 \geq \text{MCI}$
 $4 \geq \text{MCI} > 3$
 $\text{MCI} > 4$

様式-A

路線 番号	路線 名称	路線 等級	距離標 (m)		区 間 長 (m)	位置情報				調 査 車 線 上 下	車 線 数 下 り 上 り	構 造 物	路面性状										交通量調査			設計 C/B R 交 通 量 区 分	舗装構成						舗 設 年 度	最新舗装工事				備考(地 点名称、 特記事項)	割合	全体割合						
			起点			終点		測定 年度	路面 種別				クラ ック 率 %	パツ チン 率 %	ひび 割れ 率 %	わだ ち掘 量 mm	平た ん性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交 通量 台/日	交大 型車 量 台/日	表層			基層		上層路盤		下層路盤			年 度	月	工 法	経 年 数									
			緯度	経度		緯度	経度																	厚さ cm	材 料		厚さ cm	材 料	厚さ cm	材 料	厚さ cm	材 料														
301	足寄白糠線	1	303	400	97					2	1	1	1	H26	AS	47.7	0.0	47.7	10.1	2.62	4	1.57	3	2.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	400	500	100					2	1	1	1	H26	AS	61.2	0.0	61.2	15.0	2.73	4	1.01	3	2.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											3≧MCI
301	足寄白糠線	1	500	600	100					2	1	1	1	H26	AS	20.4	0.0	20.4	10.8	2.26	3	2.47	1	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											29%
301	足寄白糠線	1	600	700	100					2	1	1	1	H26	AS	15.4	0.0	15.4	14.3	2.92	4	2.48	1	4.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											4≧MCI>3
301	足寄白糠線	1	700	800	100					2	1	1	1	H26	AS	7.6	0.0	7.6	9.2	1.82	3	3.23	1	5.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											14%
301	足寄白糠線	1	800	900	100					2	1	1	1	H26	AS	11.3	0.0	11.3	10.7	2.29	3	2.90	1	4.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	900	1,000	100					2	1	1	1	H26	AS	26.9	0.0	26.9	11.3	2.78	4	2.15	1	3.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,000	1,100	100					2	1	1	1	H26	AS	20.0	0.0	20.0	11.3	3.95	5	2.34	1	4.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,100	1,200	100					2	1	1	1	H26	AS	16.4	0.0	16.4	11.1	3.05	4	2.56	1	4.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,200	1,300	100					2	1	1	1	H26	AS	10.5	0.0	10.5	11.2	2.69	4	2.89	1	4.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,300	1,400	100					2	1	1	1	H26	AS	27.0	0.0	27.0	10.1	3.71	5	2.13	1	3.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,400	1,500	100					2	1	1	1	H26	AS	90.2	0.0	90.2	16.3	2.73	4	0.32	3	1.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,500	1,600	100					2	1	1	1	H26	AS	26.6	0.0	26.6	13.4	3.77	5	2.01	1	3.6	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,600	1,700	100					2	1	1	1	H26	AS	9.9	0.0	9.9	8.8	3.44	5	2.95	1	5.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,700	1,800	100					2	1	1	1	H26	AS	7.9	0.0	7.9	9.9	3.19	4	3.06	1	5.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,800	1,900	100					2	1	1	1	H26	AS	7.2	0.0	7.2	12.1	4.28	6	2.95	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	1,900	2,000	100					2	1	1	1	H26	AS	13.9	0.0	13.9	6.9	4.53	6	2.72	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,000	2,100	100					2	1	1	1	H26	AS	37.5	0.0	37.5	13.8	3.24	5	1.66	1	3.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,100	2,200	100					2	1	1	1	H26	AS	6.4	0.0	6.4	11.6	3.63	5	3.07	1	5.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,200	2,300	100					2	1	1	1	H26	AS	6.9	0.0	6.9	12.7	4.42	6	2.94	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,300	2,400	100					2	1	1	1	H26	AS	5.3	0.0	5.3	13.1	3.64	5	3.09	1	5.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,400	2,500	100					2	1	1	1	H26	AS	4.3	0.0	4.3	15.1	3.32	5	3.09	1	5.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,500	2,600	100					2	1	1	1	H26	AS	12.5	0.0	12.5	16.5	3.65	5	2.45	1	4.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,600	2,700	100					2	1	1	1	H26	AS	10.7	0.0	10.7	14.5	3.82	5	2.65	1	4.5	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,700	2,800	100					2	1	1	1	H26	AS	9.7	0.0	9.7	10.8	2.98	4	2.93	1	5.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,800	2,900	100					2	1	1	1	H26	AS	11.4	0.0	11.4	10.9	3.51	5	2.79	1	4.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	2,900	3,000	100					2	1	1	1	H26	AS	15.0	0.0	15.0	13.0	3.62	5	2.51	1	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,000	3,100	100					2	1	1	1	H26	AS	13.2	0.0	13.2	14.4	2.34	3	2.63	1	4.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,100	3,200	100					2	1	1	1	H26	AS	8.9	0.0	8.9	18.1	3.47	5	2.57	1	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,200	3,300	100					2	1	1	1	H26	AS	14.1	0.0	14.1	13.3	3.63	5	2.54	1	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,300	3,400	100					2	1	1	1	H26	AS	22.8	0.0	22.8	13.3	5.01	7	2.09	1	3.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,400	3,500	100					2	1	1	1	H26	AS	25.8	0.0	25.8	13.0	2.84	4	2.12	1	3.8	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,500	3,600	100					2	1	1	1	H26	AS	28.4	0.0	28.4	9.2	3.58	5	2.12	3	3.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,600	3,700	100					2	1	1	1	H26	AS	13.9	0.0	13.9	10.1	3.36	5	2.70	1	4.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,700	3,800	100					2	1	1	1	H26	AS	20.9	0.0	20.9	11.4	4.22	6	2.28	1	4.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,800	3,900	100					2	1	1	1	H26	AS	18.3	0.0	18.3	13.9	4.40	6	2.27	1	4.0	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	3,900	4,000	100					2	1	1	1	H26	AS	26.5	0.0	26.5	12.5	4.00	6	2.04	1	3.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	4,000	4,100	100					2	1	1	1	H26	AS	46.4	0.0	46.4	12.0	3.32	5	1.48	3	2.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS	5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	1982											
301	足寄白糠線	1	4,100	4,200	100					2	1	1	1	H26																																

路面性状一覧表

3≧MCI 4≧MCI>3 5≧MCI>4 MCI>5

様式-A

路線番号	路線名称	距離標 (m)		区間長 (m)	位置情報				上下	調査車線	車線数		構造物	路面性状												交通量調査			設計C B R	舗装構成								最新舗装工事				備考(地点名称、特記事項)	割合	全体割合		
					起点		終点							表層		基層		上層路盤		下層路盤		舗設年度	年度	月	工法	経年数																				
		緯度	経度											緯度	経度	厚さ	材料	厚さ	材料	厚さ	材料						厚さ	材料																		
		自	至		緯度	経度	緯度	経度			下り	上り		測定年度	路面種別	クラック率 %	パッチン率 %	ひび割れ率 %	われだし掘 mm	平坦性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交通量 台/日	大交通量 台/日	交通量区分	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料	厚さ cm	材料											
461	南3条通	127	140	13					2	1	1	1		H26	AS	17.9	0.0	17.9	4.8	6.20	8	2.51	3	4.7	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**						3≧MCI	0%		
461	南3条通	140	160	20					2	1	1	1		H26	AS	4.2	0.0	4.2	5.6	2.11	3	3.55	1	6.2	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**						4≧MCI>3	25%		
461	南3条通	160	180	20					2	1	1	1		H26	AS	11.2	0.0	11.2	5.9	1.11	2	3.20	3	5.4	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**						5≧MCI>4	25%		
461	南3条通	180	200	20					2	1	1	1		H26	AS	12.5	0.0	12.5	17.6	5.60	8	2.29	1	4.0	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	200	220	20					2	1	1	1		H26	AS	20.2	0.0	20.2	7.2	1.73	3	2.65	3	4.5	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	220	240	20					2	1	1	1		H26	AS	43.4	0.0	43.4	14.3	3.23	5	1.47	1	3.0	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							3≧MCI	40%	
461	南3条通	240	260	20					2	1	1	1		H26	AS	46.7	0.0	46.7	22.4	3.70	5	0.83	1	2.1	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							4≧MCI>3	40 %	
461	南3条通	260	280	20					2	1	1	1		H26	AS	34.7	0.0	34.7	9.6	1.88	3	2.04	3	3.5	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							5≧MCI>4	20%	
461	南3条通	280	300	20					2	1	1	1		H26	AS	27.5	0.0	27.5	7.3	1.16	2	2.46	3	4.0	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	300	320	20					2	1	1	1		H26	AS	35.3	0.0	35.3	6.7	1.71	3	2.13	3	3.5	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	320	340	20					2	1	1	1		H26	AS	61.5	0.0	61.5	12.4	1.39	2	1.28	3	2.3	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							3≧MCI	60%	
461	南3条通	340	360	20					2	1	1	1		H26	AS	64.4	0.0	64.4	6.4	4.44	6	1.15	3	2.2	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							4≧MCI>3	40%	
461	南3条通	360	380	20					2	1	1	1		H26	AS	51.5	0.0	51.5	6.3	3.50	5	1.52	3	2.7	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							5≧MCI>4	0%	
461	南3条通	380	400	20					2	1	1	1		H26	AS	28.1	0.0	28.1	6.9	5.76	8	2.09	3	3.9	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	400	420	20					2	1	1	1		H26	AS	19.9	0.0	19.9	24.6	2.69	4	1.60	1	3.1	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	420	440	20					2	1	1	1		H26	AS	19.4	0.0	19.4	19.3	3.24	5	1.98	1	3.5	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							3≧MCI	20%	
461	南3条通	440	451	11					2	1	1	1		H26	AS	17.9	0.0	17.9	22.9	2.36	3	1.85	1	3.3	*****	*****	*	**	4	細粒度キヤップAS	5	粗粒度AS	6	AS安定処理	60	切込砂利40m/m	**							4≧MCI>3	60%	
461	南3条通	451	476	25					2	*																																中島通 重用				
461	南3条通	476	500	24					2	1	1	1		H26	AS	52.2	0.0	52.2	6.4	6.95	9	1.34	3	2.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								5≧MCI>4	0%
461	南3条通	500	520	20					2	1	1	1		H26	AS	59.2	0.0	59.2	5.9	6.25	9	1.20	3	2.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								3≧MCI	60%
461	南3条通	520	540	20					2	1	1	1		H26	AS	66.0	0.0	66.0	3.3	4.25	6	1.17	3	2.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								4≧MCI>3	40%
461	南3条通	540	560	20					2	1	1	1		H26	AS	65.2	0.0	65.2	14.9	2.83	4	0.91	3	2.2	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								5≧MCI>4	0%
461	南3条通	560	580	20					2	1	1	1		H26	AS	29.9	0.0	29.9	11.4	2.61	4	2.06	1	3.7	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	580	600	20					2	1	1	1		H26	AS	37.3	0.0	37.3	4.0	3.46	5	1.96	3	3.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	600	620	20					2	1	1	1		H26	AS	42.9	0.0	42.9	6.2	2.75	4	1.81	3	3.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**									
461	南3条通	620	640	20					2	1	1	1		H26	AS	45.4	0.0	45.4	14.0	4.95	7	1.33	1	2.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								3≧MCI	50%
461	南3条通	640	660	20					2	1	1	1		H26	AS	45.5	0.0	45.5	20.2	5.81	8	0.92	1	2.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								4≧MCI>3	50%
461	南3条通	660	682	22					2	1	1	1		H26	AS	32.2	0.0	32.2	13.4	2.72	4	1.89	1	3.4	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	30	切込砂利40m/m	**								5≧MCI>4	0%

路面性状一覽表

 $3 \geq \text{MCI}$

4 ≥ MCI > 3

5 ≥ MCI > 4

☐ MCI > 5

様式-A

路線番号	路線名称	距離標 (m)		区間長 (m)	位置情報				調査車線 上下	車線数		路面性状												交通量調査			設計C B R	舗装構成								最新舗装工事					割合	全体割合
					起点	終点	測定年度	路面種別		クラック率 %	パッチン率 %	ひび割れ率 %	わだち掘れ量 mm	平たん性 mm	I R I mm/m	P S I	M C I 式	M C I	総交通量 台/日	交大型車 台/日	交通量区分	表層		基層		上層路盤		下層路盤		舗設年度	年度	月	工法	経年数	備考(地点名称、特記事項)							
		緯度	経度																			緯度	経度	厚さ cm	材料	厚さ cm		材料	厚さ cm							材料	厚さ cm	材料				
465	南1丁目通	11	40	29				2	1	1	1	H26	AS	5.8	0.0	5.8	3.4	3.53	5	3.33	1	6.2	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利40m/m	**					3≧MCI 4≧MCI>3 5≧MCI>4	0% 0% 0%	
465	南1丁目通	40	60	20				2	1	1	1	H26	AS	5.3	0.0	5.3	1.6	1.63	2	3.56	3	6.3	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利41m/m	**							
465	南1丁目通	60	80	20				2	1	1	1	H26	AS	4.1	0.0	4.1	2.2	1.95	3	3.62	3	6.6	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利42m/m	**							
465	南1丁目通	80	100	20				2	1	1	1	H26	AS	4.6	0.0	4.6	2.1	1.88	3	3.58	3	6.5	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利43m/m	**							
465	南1丁目通	100	120	20				2	1	1	1	H26	AS	3.0	0.0	3.0	1.9	1.64	2	3.77	3	6.9	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利44m/m	**							
465	南1丁目通	120	140	20				2	1	1	1	H26	AS	8.1	0.0	8.1	2.6	3.78	5	3.16	3	5.8	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利45m/m	**							
465	南1丁目通	140	160	20				2	1	1	1	H26	AS	15.6	0.0	15.6	4.2	5.35	7	2.66	3	4.9	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利46m/m	**							
465	南1丁目通	160	180	20				2	1	1	1	H26	AS	8.0	0.0	8.0	3.8	2.09	3	3.29	3	5.8	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利47m/m	**							
465	南1丁目通	180	200	20				2	1	1	1	H26	AS	1.2	0.0	1.2	2.4	2.37	3	3.92	1	7.3	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利48m/m	**							
465	南1丁目通	200	220	20				2	1	1	1	H26	AS	3.0	0.0	3.0	3.5	3.12	4	3.61	1	6.7	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利49m/m	**							
465	南1丁目通	220	240	20				2	1	1	1	H26	AS	5.5	0.0	5.5	2.7	2.45	4	3.45	3	6.3	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利50m/m	**							
465	南1丁目通	240	260	20				2	1	1	1	H26	AS	3.7	0.0	3.7	3.5	4.27	6	3.47	1	6.5	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利51m/m	**							
465	南1丁目通	260	280	20				2	1	1	1	H26	AS	21.1	0.0	21.1	5.7	6.00	8	2.37	3	4.4	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利52m/m	**							
465	南1丁目通	280	300	20				2	1	1	1	H26	AS	21.8	0.0	21.8	3.4	5.69	8	2.39	3	4.4	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利53m/m	**							
465	南1丁目通	300	320	20				2	1	1	1	H26	AS	19.0	0.0	19.0	8.8	2.06	3	2.62	1	4.5	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利54m/m	**							
465	南1丁目通	320	340	20				2	1	1	1	H26	AS	14.6	0.0	14.6	5.4	6.33	9	2.65	3	5.0	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利55m/m	**							
465	南1丁目通	340	360	20				2	1	1	1	H26	AS	21.4	0.0	21.4	9.5	4.88	7	2.30	1	4.2	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利56m/m	**							
465	南1丁目通	360	380	20				2	1	1	1	H26	AS	21.3	0.0	21.3	7.4	4.92	7	2.36	3	4.4	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利57m/m	**							
465	南1丁目通	380	400	20				2	1	1	1	H26	AS	26.6	0.0	26.6	3.9	6.28	9	2.18	3	4.0	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利58m/m	**							
465	南1丁目通	400	420	20				2	1	1	1	H26	AS	13.6	0.0	13.6	6.3	6.11	8	2.69	1	5.0	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利59m/m	**							
465	南1丁目通	420	440	20				2	1	1	1	H26	AS	17.3	0.0	17.3	2.4	5.71	8	2.58	3	4.8	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利60m/m	**							
465	南1丁目通	440	460	20				2	1	1	1	H26	AS	19.5	0.0	19.5	3.1	5.26	7	2.50	3	4.6	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利61m/m	**							
465	南1丁目通	460	480	20				2	1	1	1	H26	AS	13.3	0.0	13.3	4.2	3.48	5	2.87	3	5.2	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利62m/m	**							
465	南1丁目通	480	500	20				2	1	1	1	H26	AS	14.0	0.0	14.0	5.0	6.69	9	2.67	3	5.1	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利63m/m	**							
465	南1丁目通	500	520	20				2	1	1	1	H26	AS	15.3	0.0	15.3	4.8	5.22	7	2.67	3	4.9	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利64m/m	**							
465	南1丁目通	520	540	20				2	1	1	1	H26	AS	15.6	0.0	15.6	5.4	4.76	7	2.66	3	4.9	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利65m/m	**							
465	南1丁目通	540	560	20				2	1	1	1	H26	AS	20.9	0.0	20.9	9.7	3.88	5	2.37	1	4.3	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利66m/m	**							
465	南1丁目通	560	580	20				2	1	1	1	H26	AS	28.4	0.0	28.4	23.4	4.33	6	1.27	1	2.7	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利67m/m	**							
465	南1丁目通	580	600	20				2	1	1	1	H26	AS	22.4	0.0	22.4	5.2	4.17	6	2.41	3	4.3	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利68m/m	**							
465	南1丁目通	600	620	20				2	1	1	1	H26	AS	29.7	0.0	29.7	8.0	3.19	4	2.14	3	3.8	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利69m/m	**							
465	南1丁目通	620	640	20				2	1	1	1	H26	AS	23.8	0.4	24.2	8.2	6.08	8	2.18	3	4.2	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利70m/m	**							
465	南1丁目通	640	660	20				2	1	1	1	H26	AS	35.0	0.0	35.0	5.3	5.04	7	1.92	3	3.5	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利71m/m	**							
465	南1丁目通	660	680	20				2	1	1	1	H26	AS	28.1	0.0	28.1	8.8	5.40	7	2.05	3	3.9	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利72m/m	**							
465	南1丁目通	680	700	20				2	1	1	1	H26	AS	26.7	0.0	26.7	6.1	1.90	3	2.40	3	4.0	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利73m/m	**							
465	南1丁目通	700	720	20				2	1	1	1	H26	AS	25.9	0.0	25.9	5.6	4.89	7	2.23	3	4.1	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利74m/m	**							
465	南1丁目通	720	740	20				2	1	1	1	H26	AS	36.9	0.0	36.9	9.4	6.45	9	1.70	3	3.4	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利75m/m	**							
465	南1丁目通	740	760	20				2	1	1	1	H26	AS	32.6	0.0	32.6	11.2	4.20	6	1.87	1	3.6	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利76m/m	**							
465	南1丁目通	760	780	20				2	1	1	1	H26	AS	36.5	0.0	36.5	10.5	5.08	7	1.73	3	3.4	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利77m/m	**							
465	南1丁目通	780	800	20				2	1	1	1	H26	AS	25.4	0.0	25.4	9.9	6.67	9	2.06	1	4.0	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利78m/m	**							
465	南1丁目通	800	820	20				2	1	1	1	H26	AS	21.4	0.0	21.4	10.3	5.04	7	2.27	1	4.2	*****	*****	*	**	3	Ⅱ方式AS			5	AS安定処理	31	切込砂利79m/m	**							
465	南1丁目通	820	840	20				2	1	1	1	H26	AS	22.3	0.0	22.3	7.9	5.38	7	2.29	3	4.3	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利40m/m	**							
465	南1丁目通	840	860	20				2	1	1	1	H26	AS	25.7	0.0	25.7	2.9	4.04	6	2.32	3	4.1	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利41m/m	**							
465	南1丁目通	860	880	20				2	1	1	1	H26	AS	29.1	0.0	29.1	2.7	2.49	4	2.31	3	3.9	*****	*****	*	**	3	細粒度AS			5	AS安定処理	40	切込砂利42m/m	**							
465	南1丁目通	880	900	20																																						